

試験成績				
コード名:ABS-CYP (ABS-透明(クリア)遊戯ペレット)				
項目	条件	方法	単位	
メルトフローレート(MFR)	220°C 10kg	ISO 1133 JIS K 7210-1	32.2	g/10min
シャルピー衝撃強さ	23°C ノッチ付	ISO 179-1 JIS K 7111-1	13	kJ/m ²
引張降伏強さ	試験速度 50mm/min	ISO 527-1 JIS K 7161-1	43.9	MPa
引張破壊ひずみ	試験速度 50mm/min	ISO 527-1 JIS K 7161-1	12	%
曲げ強さ	試験速度 2mm/min	ISO 178 JIS K 7171	62.9	MPa
曲げ弾性率	試験速度 2mm/min	ISO 178 JIS K 7171	2110	MPa
ロックウェル硬度	R硬さスケール	ISO 2093-2 JIS K 7202-2	108	
荷重たわみ温度	1.82MPa	ISO 75-1 JIS K 7191-1	72	°C
比重	水中置換法	ISO 1183 JIS K 7112	1.1	