

試験成績

コード名:ABS-WFP (ABS-白(ホワイト)複合機ペレット)

項目	条件	方法	単位
メルトフローレート(MFR)	280°C 21N	ASTM D 1238	29.1 g/10min
アイゾット衝撃強度	23°C ノッチ付	ASTM D 256	243.2 J/m
ロックウェル硬度	Rスケール	ASTM D 785	103
比重	水中置換法	ASTM D 792	1.05