

試験成績

コード名:HIPS-WOP (HIPS-白(ホワイト)オイペレット)

項目	条件	方法	単位	
メルトフローレート(MFR)		JIS K 7210	4.629	g/10min
シャルピー衝撃強さ	ノッチ付	JIS K 7111	5.489	kJ/m ²
引張降伏応力		JIS K 7161	30.684	MPa
引張破砕応力		JIS K 7161	29.028	MPa
引張破壊ひずみ		JIS K 7161	38.525	%
曲げ強さ		JIS K 7171	48.476	MPa
曲げ弾性率		JIS K 7171	2405.917	MPa
比重	水中置換法	JIS K 7112	1.0376	
灰分			0.369	