

試験成績

コード名:PC-CKKP (PC-透明(クリア)基板ケースペレット)

項目	条件	方法	単位	
メルトフローレート(MFR)	280°C 21N	ASTM D 1238	17.1	g/10min
アイゾット衝撃強度	23°C ノッチ付	ASTM D 256	117	J/m
ロックウェル硬度	Rスケール	ASTM D 785	122	
比重	水中置換法	ASTM D 792	1.19	