

試験成績

コード名:PC-CWP (PC-透明(クリア)枠ペレット)

項目	条件	方法	単位
メルトフローレート(MFR)	280°C 21N	ASTM D 1238	15 g/10min
アイゾット衝撃強度	23°C ノッチ付	ASTM D 256	109.5 J/m
ロックウェル硬度	Rスケール	ASTM D 785	122
比重	水中置換法	ASTM D 792	1.2