

試験成績

コード名:PC-CYP (PC-透明(クリア)遊戯ペレット)

項目	条件	方法	単位
メルトフローレート(MFR)	280°C 21N	ASTM D 1238	17.8 g/10min
アイゾット衝撃強度	23°C ノッチ付	ASTM D 256	68.7 J/m