

試験成績

コード名:PP-CMP (PP-透明(クリア)マンペレット)

項目	条件	方法	単位	
メルトフローレート(MFR)		JIS K 7210	0.718	g/10min
シャルピー衝撃強さ	ノッチ付	JIS K 7111	4.774	kJ/m ²
引張降伏応力		JIS K 7161	32.619	MPa
引張破砕応力		JIS K 7161	4.921	MPa
引張破壊ひずみ		JIS K 7161	72.434	%
曲げ強さ		JIS K 7171	38.286	MPa
曲げ弾性率		JIS K 7171	1465.332	MPa
比重	水中置換法	JIS K 7112	0.9155	
灰分			0.078	