

試験成績

コード名:PP-WSP (PP-白(ホワイト)サクラペレット)

項目	条件	方法	単位	
メルトフローレート(MFR)		JIS K 7210	0.701	g/10min
シャルピー衝撃強さ	ノッチ付	JIS K 7111	4.471	kJ/m ²
引張降伏応力		JIS K 7161	33.477	MPa
引張破砕応力		JIS K 7161	4.789	MPa
引張破壊ひずみ		JIS K 7161	72.39	%
曲げ強さ		JIS K 7171	39.423	MPa
曲げ弾性率		JIS K 7171	1465.815	MPa
比重	水中置換法	JIS K 7112	0.9243	
灰分			2.023	